



Varão Nervurado – Laminado a Quente

Diâmetro (mm)	Peso (kg/mt)	Secção (mm ²)	Nervura transversal		
			Afastamento entre nervuras (mm)		Altura máxima das nervuras (mm)
			Valor nominal	Tolerância (%)	Valor mínimo
6	0,222	28,3	5,0	± 20	0,39
8	0,395	50,3	5,7	± 20	0,52
10	0,617	78,5	6,5	± 15	0,65
12	0,888	113	7,2	± 15	0,78
16	1,578	201	9,6	± 15	1,04
20	2,466	314	12,0	± 15	1,30
25	3,853	491	15,0	± 15	1,63
32	6,313	804	19,2	± 15	2,08
40	9,865	1257	24,0	± 15	2,60

Características Mecânicas

A400 NRSD

Tensão de cedência (MPa): 400

Tensão de ruptura (MPa): 460

A500 NRSD

Tensão de cedência (MPa): 500

Tensão de ruptura (MPa): 550